

# UV油墨和稀释剂的适应一览表

UV油墨 \ 稀释剂	41	42	43	47	LP47	61	62	63	64	PEP-Z	PES-B	VID	PEP-G	CDV-S	SGX	DVD	IN	RIP	TY	NS	
RC GA41	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	×	
RC PF42	△	◎	△	△	△	△	○	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	×	△	×	
RC OP43	△	△	◎	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	×	
RC VX47, 47M	△	△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	×	
RC LP47	△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	×	
RC SL61	△	○	△	○	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	×	
RC UIM62	△	○	△	△	△	△	◎	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	×	△	×	
RC CPO63	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	○	○	△	○	△	△	△	△	×	△	×	
RC TUM64	△	△	○	△	△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	×	
RC PEP-Z(HV)	△	△	△	△	△	△	△	○	△	◎	○	△	○	△	△	△	△	×	△	×	
RC PES-B	△	△	△	△	△	△	△	○	△	○	◎	△	○	△	△	△	△	×	△	×	
RC VID	△	○	△	△	△	△	○	△	△	△	△	◎	△	△	△	△	△	×	△	×	
RC PEP-G	△	△	△	△	△	△	△	○	△	○	○	△	◎	△	△	△	△	×	△	×	
RC CDV-S	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	△	△	×	△	×	
RC CDV-SGX	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	△	×	△	×	
RC DVD	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	×	△	×	
JELCON IN	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	◎	×	△	×
JELCON RIP	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	
JELCON GEC	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	×	
JELCON USL-1	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	◎	×	
JELCON USL-3, -101	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	×	△	◎	
RAYTACK-10N	△	△	△	×	△	×	△	×	△	×	×	△	×	×	×	△	×	×	△	×	

◎：各系列油墨推荐稀释剂

○：可以使用的没有问题的组合

△：即使添加也不会使油墨发生结块等症状。但是油墨皮膜的特性(硬度、2次物性)、附着性会随添加量的比例发生变化。

×：不可添加