十条ケミカル株式会社
JUJO CHEMICAL CO.,LTD.

创建于2008年11月1日
更新于2025-12-17

中文版（日文译本）

屏幕墨水
蒸发干燥墨水

一般印刷 | 蒸发干燥型

NSP Ink 7000系列

这是一种为防水尼龙织物印刷而开发的蒸发干燥型油墨。
它提供了极佳的柔韧性和附着力、低气味和出色的隐蔽性。

产品特点

- 与防水尼龙和聚酯面料结合力强。
- 气味相对较低，干得很快。
- 极佳的灵活性。
- 它的隐蔽力，尤其是白色墨水时，非常出色。

特色

隐蔽 | 灵活性 | 附着力 | 快速干燥 | 低气味

推荐印刷材料

材料

黑胶唱片 | 乙烯基贴纸 | PVC皮革 | 柔软的材料 | 聚氨酯［PU］ | 聚氨酯皮革 | 布料 | 防水尼龙面料 | 聚酯面料

最终产品

运动包

表面处理、纹理与视觉效果

收尾

半光泽

颜色与等级

标准颜色（标准颜色）

02 黄色 | 03 绿黄 | 05 金红 | 06 白色 | 08 红色 | 16粉色 | 25 紫色 | 28 橙色 | 35 阿萨·利克
45 深蓝 | 46 蓝色 | 75号绿地 | 85 群青战士 | 90号黑

标准颜色（耐候颜色）

18 红色 | 87 群青军

表面装饰清晰

外套透明

提升物理特性，如光泽涂层和耐候性。

十条ケミカル株式会社
JUJO CHEMICAL CO.,LTD.

电话（主线）048-561-5721
电话（命令）048-561-5722

规格

莲花形态
1公斤墨水罐

如何使用

- 使用前用NSP溶剂（快干、标准、慢干）或乙烯基溶剂稀释。
  NSP溶剂的溶解度比乙烯基溶剂强，但同时气味更重。
- 防水尼龙织物根据处理方式和程度有多种类型。
  近年来，防水处理技术有所进步，使防水性能比以往更强。
  一定要做初步的粘附测试。
  更多详情请参见”关于NSP防水尼龙织物上的墨水印刷请参见“”
- 如果织物高度防水且墨水附着力不足，可以向墨水中添加JA-960固化剂，或
  在底漆上加带固化剂的印刷介质，并在上面印彩色墨水。
- 如果单靠NSP墨水还不能提供足够的抗酒精性，请一起使用NSP涂层透明漆。
- 与其他系列相比，它具有特别高的柔韧性，因此印刷胶片的耐磨性通常较弱。
  尤其是接触衣物时，偶尔会出现褪色现象。
  对于此类应用，我们建议在印刷时叠加NSP中质或NSP涂层透明胶。

印刷版

版本类型	清洁	推荐印刷胶片厚度
感光底片	NSP清洁溶剂	厚重

固化方法与条件

当NSP 7006白色印刷在防水尼龙织物上（温度20° C）时

蒸发干燥条件

指尖干燥

- 加入20%NSP快干：大约10~15分钟
- 加20%NSP标准：约15~20分钟
- 加入20% 非酒精度 慢干：大约25~30分钟

注释

- 它并没有考虑防洗性。
  请提前彻底检查洗衣阻力。
- 当使用7000系列NSP墨水在膜开关的聚氨酯片上印刷时，
  请注意，防风雨和防热变色方面存在限制。
- 对于耐候性，我们建议使用6级及以上的颜色。
  此外，后处理加热时，必须使用能通过耐热氧化的颜色。
  （测试条件：120° C，持续40分钟）
- 有关使用产品时的安全预防措施，请参阅产品的安全数据表（SDS）。
- 本信息中提供的内容可能会未经提前通知进行更改或修订。
- 使用设备时，请根据实际使用的设备和基材的评估结果仔细考虑条件。

电话（主线）048-561-5721
电话（命令）048-561-5722