十条ケミカル株式会社
JUJO CHEMICAL CO.,LTD.

创建于2004-09-01
更新于2025-06-06

中文版（日文译本） 原厂 后期制作

屏幕墨水
垫墨

一般印刷 | 紫外线固化型

PJU-A

产品特点

- 它具有高表面硬度和优异的耐磨性、耐磨性和溶剂性。
- 墨膜较厚，使印刷效果更为饱满。
- 无需用溶剂调节粘度，从而保持稳定的打印条件。
  因此，在进行连续印刷时具有优势。
- 如果有印刷缺陷，擦除很简单。
- 它固化时间短，且可在低温下加工。

特色

船载稳定性 高硬度 快速硬化特性

耐力

溶剂抵抗性 体能耐力 耐磨性 耐磨性

推荐印刷材料

材料

黑胶唱片 硬质乙烯基 [PVC] 通用塑料 丙烯酸 [PMMA] 丙烯腈丁二烯[ABS] 聚碳酸酯 [PC]

表面处理、纹理与视觉效果

收尾

恶心

颜色与等级

标准颜色（标准颜色）

00 中等 | 01 白色 | 08 红色 | 16粉色 | 25 紫色 | 28 橙色 | 45 深蓝 | 46 蓝色 | 75号绿地 | 85 群青战士 | 90号黑

标准颜色（耐候颜色）

06 辰砂 | 十三清皇 | 14 红黄 | 18 红色

规格

莲花形态	配件
1公斤聚氨酯瓶	溶剂：1公斤罐 / 15公斤罐

十条ケミカル株式会社
JUJO CHEMICAL CO.,LTD.

电话（主线）048-561-5721
电话（命令）048-561-5722

如何使用

- 保质期在制造后一年以内。
- 光线或热可能引起反应，请存放在阴凉、阴暗的地方。

印刷版

印刷方法与格式

压印

清洁	推荐印刷胶片厚度
乙烯基清洁溶剂	厚重

固化方法与条件

- 请使用专用的UV打印机进行打印。
  专用机器配备了确保高质量打印的机制。
- 紫外线照射后，强度会增强2~3天。
  我们推荐一种低红外光照射机，设计用以防止印刷材料的热变形。

紫外线暴露条件

它取决于墨水颜色和底材类型。

灯的类型	灯光强度	照射距离	输送机速度
金属卤化物灯	120W/cm，1盏灯	10厘米	8~10 米/分钟

注释

- 这款墨水是原厂产品。
  购买时，纳维塔斯机械有限公司请咨询我们。
- 有关一般预防措施，请参阅附带文件”紫外墨水请参阅“”部分的详细信息。
- 有关使用产品时的安全预防措施，请参阅产品的安全数据表（SDS）。
- 本信息中提供的内容可能会未经提前通知进行更改或修订。
- 使用设备时，请根据实际使用的设备和基材的评估结果仔细考虑条件。