



試作品

スクリーンインキ

機能性インキ「JELCON」

UV硬化型

耐薬品性インキ 光・熱併用1液タイプ

従来タイプでは耐性が少し劣る傾向のあった耐薬品性（特に耐サンスクリーン性）に優れており、かつ3D成形加工も可能なインキです。

製品の特長

- 耐薬品性（耐サンスクリーン性）に優れます。
- 3D成形加工が可能です。

耐性

耐薬品性

耐溶剤性

耐サンスクリーン性

推奨被印刷物

最終製品

家電タッチパネル

自動車内装

後加工・二次加工

3D成形加工

刷版

版の種類

メッシュ

洗浄

写真版

200以下

ビニール洗用溶剤

硬化方法・硬化条件

- 80℃15分の初期乾燥後、UV照射

UV照射条件

インキ色、基材の種類によって異なります。

ランプ種類

ランプ強度

積算光量

メタルハライドランプ

600mW/cm²（ピーク強度）

- 試作No32-1：600mJ/cm²以上
- 試作No48：300mJ/cm²以上

注意事項

- 初期乾燥後ほぼタックフリーになりますが、重ねての保存はご注意ください。
- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。

