十条ケミカル株式会社
JUJO CHEMICAL CO.,LTD.

2011-11-01_作成
2025-06-06_更新

受注後生産

スクリーンインキ
機能性インキ「JELCON」
絶縁インキ

機能性 | UV硬化型

JELCON IN-15M-1 絶縁インキ

メンブレンスイッチ等回路印刷用の高物性絶縁性コートに適した、一液性UV型絶縁インキです。
IN-15M（V）の柔軟性向上品です。

製品の特長

- 非常に優れた絶縁性（抵抗値$10^{13}\Omega$以上）を有しています。
- 一液性UV硬化型インキで、速硬化性です。
- 優れた接着性、及び柔軟性を有します。
- レベリングが良好で、ピンホールを起こしにくいインキです。
- 銀回路インキへの影響が少なく、抵抗を上昇させにくいインキです。
- 機上安定性や印刷再現性等の作業性が優れています。
- 皮膚刺激性が非常に少なく、安定性が高いインキです。
- 処理ポリエステルフィルムへの印刷回路の絶縁コート専用です。
- 非シリコンタイプです。

特性

印刷再現性　印刷作業性　機上安定性　柔軟性　絶縁性　速硬化性　低皮膚刺激性　ノンシリコン

推奨被印刷物

材質

ポリエステル系　処理ポリエチレンテレフタラート［PET］　処理PETフィルム

最終製品

メンブレンスイッチ

スペック

印刷面積	インキ粘度
50～60m²/kg	8250±2500mPa・s（25°C） ※ブルックフィールドHADV-Iにて測定

使用方法

- インキは使用前に撹拌すればそのまま使用できます。
- 温度によって粘度が変化します。
- INレジューサーを添加量5%以内で使用し、所定の膜厚が得られるように粘度調整を行ってください。

刷版

メッシュ	洗浄	推奨印刷膜厚
180～200	ビニール洗用溶剤	16～20μm

十条ケミカル株式会社
JUJO CHEMICAL CO.,LTD.
TEL　03-3907-3161
FAX　03-3907-9988

硬化方法・硬化条件

UV照射条件

インキ色、基材の種類によって異なります。

ランプ種類	ランプ強度	照射距離	コンベアー速度	積算光量	ランプ冷却
メタルハライドランプ	120W/cm 1灯	10cm （焦点距離）	6～8m/min	約350～450mJ/cm²	空冷

注意事項

- 一般的な注意事項については、別紙資料「UVインキ」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。

TEL 03-3907-3161
FAX 03-3907-9988