

スクリーンインキ

添加剤

UVインキ用

添加剤用途 腰切り 増粘 ダレ防止 | UV硬化型

# JAR-22 ダレ止め剤

添加剤JAR-22は、特にUVインキの増粘やダレ止めに優れた効果を示す液状の特殊樹脂溶液です。細かい文字やネガパターンの印刷で、インキの腰を切りたいときに使用します。

## 製品の特長

- インキに添加する事で優れた増粘効果、ダレ止め効果が得られます。
- 液状である為、扱いが非常に簡単です。
- レベリング性と増粘効果のバランスが良く、インキの光沢を損ないません。良好なレベリング性とシャープな印刷仕上がりが得られます。
- 添加したインキには可使時間がなく、保存安定性に優れています。

## 特性

高粘度

チキソトロピック性

保存安定性

レベリング性

## スペック

### 荷姿

1kg溶剤缶  
500g溶剤缶

### 性状

粘液

## 使用方法

- インキに添加し均一になるよう充分攪拌します。
- 添加量はインキ100部に対して0.1~5部です。

## 注意事項

- インキシリーズにより、増粘効果、ダレ止め効果が異なりますので、あらかじめ少量のインキで添加量と効果の確認を行って下さい。
- インキシリーズによっては、添加後、数週間から数ヶ月で効果が低下する場合があります。
- 一般的な注意事項については、別紙資料「[UVインキ](#)」に詳しく記載してありますので、ご参照下さい。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。