

スクリーンインキ

特殊色

特殊色インキ

一般印刷 | 蒸発乾燥型

Qセットインキ 200シリーズ 蛍光カラー

速乾性で作業性の優れた完全マット型インキです。

厚膜で、隠蔽力、発色性が優れ、ポスター等の紙類の印刷を中心に、その他広範囲に使用していただいております。

製品の特長

- 低臭、速乾性で作業性が優れています。
- 鮮明なサテン様艶消しの印刷面を形成します。
- 厚膜で隠蔽性が優れています。
- 完全マット型なので重ね刷り部にも艶が出ません。
- ラッカー原紙を含むあらゆる版材が使用出来ます。
- 全色無鉛性ですので、安心してお使いいただけます。

特性

印刷作業性

隠ぺい性

鮮明色

速乾性

低臭性

発色性

無鉛性

推奨被印刷物

材質

紙

最終製品

ウッドラック

布立看板

ポスター

木製品

仕上り・質感・見た目の効果

仕上り

マット

表面加飾

サテン

ピロード様

フラットな表面

カラー・グレード

蛍光色

スペック

荷姿

10kgインキ缶

4kgインキ缶



使用方法

- Qセット標準溶剤で希釈し使用します。
- 乾燥を早くしたい場合はQセット速乾溶剤で希釈してください。
- 乾燥を遅くしたい場合は#250リターダー、または市販の灯油で希釈してください。

刷版

版の種類	洗浄	推奨印刷膜厚
ラッカー原紙、水性原紙、写真版、その他あらゆる版材	Qセット速乾溶剤	厚

硬化方法・硬化条件

蒸発乾燥条件

完全乾燥

20°C、約5～15分（上質紙の場合）

注意事項

- ラッカー原紙の剥離方法
 - 当社「原紙剥離剤」をウエスで繁盛に塗布します。
 - 3～4分後に、原紙はスクリーンから容易に剥がれます。
- 紙用の光沢型インキとしては、「600シリーズVACカラー（溶剤型）」、「レイキュア-CPO 6300シリーズ（UV型）」などをお勧めします。
- ご使用に際しての安全上の注意事項に関しては、製品の安全データシート（SDS）をご参照下さい。
- 当インフォメーションに記載されている内容は予告無しに変更・改訂する場合があります。
- この特性データは、弊社の実施した評価結果に基づくもので、お客さまのご使用時の製品特性を保証するものではありません。
- 使用の際は、実際に使用される装置及び被着材での評価結果に基づき、条件を十分ご検討の上、ご使用下さい。

