

耐候性

# インキ耐候性一覧01 (溶剤型・ビニール系)

標準型ビニール、#3500 EXGの耐候性は次のとおりです。

色名	標準型ビニール		#3500 EXG	
		級		級
白	6	6-7	3501	7
	-	-	(耐候性白)	7-8
青黄	3	4	3503	5
	13	6	3513	6-7
	-	-	耐候青黄	8
黄	2	5	3502	5
	12	6	3514	6-7
	-	-	耐候赤黄	8
オレンジ	28	5	3528	7-8
金赤	5	4	3505	5
	6	7	3506	7-8
	-	-	耐候金赤	8
赤	8	4	3508	7
	-	-	3538	8
紅	17	4	3517	4-5
	18	6	3518	6
	-	-	耐候紅	8
ローズ	20ローズ	7	3516	7-8
ピンク	16ピンク	×	-	-
紫	25	7-8	3525	7-8
浅葱	35	7	3535	7

色名	標準型ビニール		#3500 EXG	
		級		級
藍	46	8	3546	8
濃藍	45	8	3545	8
群青	85	6	3585	6
	86	6	3587	8
グリーン	75	8	3575	8
黒	90	8	3590	8
	92	8	-	-
メジウム	100	7	3500	7

## 注意事項

- 標準型ビニールは艶消型のインキです。
- 標準型ビニール22牡丹、55紺は廃止させて頂きました。

## 参考

[「耐候性一覧表」](#)のご利用に際して