

耐候性

# インキ耐候性一覧02 (溶剤型・アクリル系)

#100 スーパーグロス、#600 VACカラー、#800 PASの耐候性は次のとおりです。

色名	#100 スーパーグロス		#600 VACカラー		#800 PAS	
		級		級		級
白	101	7	601	7	801	7
青黄	103	5	603	5	803	5
	113	6-7	-	-	813	6-7
黄	102	5	602	5	802	5
	114	6-7	-	-	814	7
オレンジ	-	-	-	-	827	5
	128	7-8	628	7-8	828	8
金赤	105	5	605	6	815	6
	106	7-8	-	-	(805)	7
赤	108	7	608	7	808	7
	(138)	8	-	-	-	-
紅	117	5	617	5	-	-
	118	6	-	-	818	6
ピンク	116	7-8	616	7-8	816	7-8
紫	125	7-8	625	7-8	825	7-8
浅葱	135	7	635	7	(835)	7
濃藍	145	8	645	8	845	8
藍	146	8	646	8	846	8
グリーン	175	8	675	8	875	8
群青	185	6	685	6	-	-
	187	8	687	8	887	8

色名	#100 スーパーグロス		#600 VACカラー		#800 PAS	
		級		級		級
黒	190	8	690	8	891	8
	-	-	-	-	890	8
メジウム	SG	7	600	7-8	800	7-8

## 注意事項

- 括弧を付けた色は、受注生産品又は一般販売中止品になっておりますので、ご注意ください。
- スーパーグロス122牡丹及びVACカラー613青黄（耐光）、614黄（耐光）、618紅、622牡丹は廃止させて頂きました。

## 参考

[「耐候性一覧表」のご利用に際して](#)