

耐候性

インキ耐候性一覧03

(溶剤型・紙、PP、ナイロン布用、他)

#200 Qセット、#5600 OPS、#700 SPの耐候性は次のとおりです。

色名	#200 Qセット		#5600 OPS		#700 SP	
		級		級		級
白	206	6-7	5601	7	701	6-7
青黄	213	4	-	-	703	4
	-	-	5613	7-8	-	-
黄	212	5	-	-	702	5
	-	-	5614	7-8	-	-
オレンジ	228	5	-	-	728	5
	-	-	5628	7-8	-	-
金赤	205	3	-	-	705	5
	-	-	5606	7-8	-	-
赤	208	4	-	-	-	-
	-	-	5608	7	708	7
紅	217	4	-	-	718	6
	-	-	5618	7-8	-	-
ローズ	215	×	-	-	-	-
ピンク	216	×	5616	7-8	716	7-8
紫	225	2	5625	7-8	725	7-8
浅葱	235	6	5635	7	735	7
藍	246	7	5646	8	746	8
濃藍	245	7	5645	8	745	8

色名	#200 Qセット		#5600 OPS		#700 SP	
		級		級		級
群青	285	6	-	-	785	6
	286	2	-	-	-	-
	-	-	5687	8	-	-
グリーン	275	7	5675	8	775	8
黒	290	7	5690	8	790	8
	292	6	-	-	-	-
メジウム	200	6	5600	7	700	7

注意事項

- ・ #200 Qセットは、カラーガイドの標準色見本とは、色相・光沢共に異なります。
また各色の耐候性も他のシリーズとは異なっています。
- ・ Qセット222牡丹は廃止させて頂きました。
- ・ SP701白は、高濃度・高隠蔽性タイプの白です（他のシリーズの7白と同等です）。