

耐候性

インキ耐候性一覧04 (溶剤型・自動車銘板用)

#8000 PC、#8100 SNAP、#8300 EMAの耐候性は次のとおりです。

色名	#8000 PC		#8100 SNAP		#8300 EMA	
		級		級		級
白	8001	7	8101	7	8301	7
青黄	8013	6-7	-	-	8313	6-7
	-	-	8113	7-8	-	-
黄	8014	6-7	-	-	8314	6-7
	-	-	8114	7-8	-	-
オレンジ	8028	8	8128	8	8328	7-8
金赤	8005	6	-	-	-	-
	-	-	8106	7-8	8306	7
赤	8008	7	8108	7	8308	7
紅	8018	6	-	-	8318	6
	-	-	8118	7-8	-	-
ピンク	8016	7-8	8116	7-8	8316	6
紫	8025	7-8	8125	7-8	8325	7-8
浅葱	8035	7	8135	7	-	-
濃藍	8045	8	8145	8	8345	8
藍	8046	8	8146	8	8346	8
グリーン	8075	8	8175	8	8375	8
群青	-	-	8185	6	8385	6
	8087	8	8187	8	-	-

色名	#8000 PC		#8100 SNAP		#8300 EMA	
		級		級		級
黒	8090	8	8190	8	-	-
	8092	8	8192	8	8392	8
メジウム	8000	7	8100	7-8	8300	7

参考

[「耐候性一覧表」のご利用に際して](#)