

耐候性

インキ耐候性一覧05 (溶剤型・ポリエステル系)

#9000 PET、#9100PL PET、#9300 HIPETの耐候性は次のとおりです。

色名	#9000 PET		#9100PL PET		#9300 HIPET	
		級		級		級
白	9001	7	9101P	7	9301	7
青黄	9003	6	-	-	-	-
	9013	7-8	9113P	7-8	9313	7-8
黄	9002	6-7	-	-	-	-
	9014	7-8	9114P	7-8	9314	7-8
オレンジ	9028	7-8	9128P	7-8	9328	7-8
金赤	9005	5	-	-	9305	5
	9006	7-8	9106P	7-8	9306	7-8
赤	9008	7	9108P	7	(9308)	7
紅	9018	6	-	-	-	-
	-	-	9118P	7-8	9318	7-8
ピンク	9016	7-8	9116P	7-8	9316	7-8
紫	9025	7-8	9125P	7-8	(9325)	7-8
浅葱	9035	7	-	-	-	-
濃藍	9045	8	9145P	8	9345	8
藍	9046	8	9146P	8	9346	8
グリーン	9075	8	9175P	7	9375	8
群青	9085	6	9185P	6	-	-
黒	-	-	-	-	9390	8
	9092	8	9192P	8	-	-
メジウム	-	-	9100P	7	9300	7

注意事項

- #9000 PETは艶消（マット）型インキです。
又#9100PL PETは、半艶（セミグロス）型インキです。
- #9300 HIPETは、ポリエステル系の2液反応型インキです。
- PET 9022牡丹は廃止させて頂きました。

参考

[「耐候性一覧表」のご利用に際して](#)