

耐候性

インキ耐候性一覧07（反応型）

#1000 エピライト、#2000 AP、APG、#2500 遅乾性MIG-N、#3100 FM、#3200 SIMの耐候性は次のとおりです。

色名	#1000 エピライト		#2000 AP		APG		#2500 遅乾性MIG-N		#3100 FM		#3200 SIM	
		級		級		級		級		級		級
白	1001	6	2007	6-7	白	7	2507	7-8	3101	7	3201	7
青黄	-	-	2003	5-6	-	-	-	-	3103	6	-	-
	1013	6	-	-	青黄	7-8	2513	8	3113	7-8	3213	7-8
黄	-	-	2002	5-6	-	-	-	-	3102	6	-	-
	1012	6	-	-	-	-	-	-	3114	7-8	3212	7-8
赤黄	-	-	-	-	赤黄	7-8	2514	8	-	-	3214	7-8
オレンジ	1028	6	(2028)	7-8	オレンジ	7-8	2528	8	3128	7-8	3228	8
金赤	-	-	2005	5-6	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1006)	6	-	-	-	-	-	-	3106	7-8	3206	7-8
赤	1008	6	2008	7	-	-	-	-	3108	7	3208	7
	-	-	-	-	赤	7-8	2538	8	-	-	3238	8
紅	1018	6	2017	5	-	-	-	-	3118	6	-	-
	-	-	-	-	紅	7-8	2518	7-8	-	-	3218	7-8
ピンク	-	-	(2016)	7-8	ピンク	7-8	2516	8	3116	7-8	3216	7-8
紫	1025	6	2025	7-8	紫	7-8	2525	8	3125	7-8	3225	7-8
浅葱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3235	7
濃藍	-	-	2045	8	濃藍	8	2545	8	3145	8	3245	8
藍	1046	6	2046	8	藍	8	2546	8	3146	8	3246	8
グリーン	1075	6	2075	8	グリーン	8	2575	8	3175	8	3275	8
群青	1086	6	2085	6	-	-	2585	6-7	3185	6	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	3187	8	3287	8

色名	#1000 エピライト		#2000 AP		APG		#2500 遅乾性MIG-N		#3100 FM		#3200 SIM	
		級		級		級		級		級		級
黒	1090	6	2090	8	黒	8	2590	8	3190	8	3290	8
メジウム	1000	6	2000	7-8	メジウム	8	2500	8	3100	7	3200	7-8

注意事項

- #1000エピライトは、エポキシ樹脂を使用している為、屋外曝露によりチョーキング現象を起こして光沢が低下します。
又、黄～赤系の色相は、標準色見本とは異なっています。
- #9300 HIPETも2液反応型インキですが、スペースの関係でポリエステル系のページに掲載しています。
- エピライト1005金赤は廃止させて頂きました。

参考

[「耐候性一覧表」のご利用に際して](#)