

# 耐候性 **インキ耐候性一覧11 (UV型-04)**

PEP-G、PES-B、VID、CDV-S&CDV-SGX (輸出用) の耐候性は次のとおりです。

色名	PEP-G		PES-B		VID		CDV-S&CDV-SGX (輸出用)	
		級		級		級		級
白	01	6	01	7	01	7	01	7
青黄	03	5	-	-	-	-	-	-
	-	-	13	6	13	6	03	6
黄	02	5	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	02	6
赤黄	-	-	14	6	14	6	-	-
オレンジ	28	6	28	6-7	28	6-7	28	6-7
金赤	05	6	-	-	-	-	05	6
	-	-	06	7-8	06	7-8	-	-
赤	08	7	08	7	08	7	08	7
紅	17	5	-	-	-	-	17	5
	-	-	18	6	18	6	-	-
ピンク	16	7-8	16	7-8	16	7-8	16	7-8
紫	25	7-8	25	7-8	25	7-8	25	7-8
浅葱	35	7	-	-	-	-	35	7
濃藍	45	8	45	8	45	8	45	8
藍	46	8	46	8	46	8	46	8
グリーン	75	8	75	8	75	8	75	8
群青	-	-	85	6	85	6	85	6
	87	7-8	-	-	-	-	-	-
黒	90	8	90	8	90	8	90	8
メジウム	00	6	00	7	00	7	00	7

## 注意事項

- VIDはDVD用インキです。又CDV-S及びCDV-SGXはCD用インキです。  
これらのインキをDVDやCDの鏡面上に印刷したときの色相は、カラーガイドの標準色見本とは異なります。
- CDV-S及びCDV-SGXは輸出用インキです。  
国内では一般販売しておりません。
- PEP-Gは国内では廃止しましたが、十条ケミカル（タイランド）にて生産販売を行っております。

## 参考

[「耐候性一覧表」のご利用に際して](#)