十条ケミカル株式会社
JUJO CHEMICAL CO.,LTD.

2012-11-01_作成
2025-05-21_更新

耐候性 インキ耐候性一覧12（溶剤型・輸出用）

VINI-GLOSS、MATT VINYL、#5600-OPS（輸出仕様）の耐候性は次のとおりです。

色名	VINI-GLOSS		MATT_VINYL		#5600-OPS（輸出仕様）	
		級		級		級
白	01	7	06	6-7	5601	7
青黄	03	5	03	4	5603	4
	13	6-7	13	6	5613	6
黄	02	5	02	4-5	5602	5
	14	6-7	14	6-7	5614	6
オレンジ	28	5	28	5	5628	5
金赤	05EN	5	05EN	5	5605	5
	06EN	6	06	6	5606	6
赤	09EN	5	08EN	5	5609	5
	08EN	6	38	6	5608	7
紅	17	5	17	4-5	5617	5
	18	6	18	6	5618	6-7
ピンク	16	7-8	16	7	5616	7-8
紫	25	7-8	25	7-8	5625	7-8
浅葱	35	7	35	7	5635	7
濃藍	45	8	45	8	5645	8
藍	46	8	46	8	5646	8
グリーン	75	8	75	8	5675	8
群青	-	-	86	6	-	-
	87	8	87	8	5687	8
黒	90	8	92	8	5690	8
メジウム	00	7	00	7	5600	7

十条ケミカル株式会社
JUJO CHEMICAL CO.,LTD.
TEL 03-3907-3161
FAX 03-3907-9988

注意事項

- VINI-GLOSS、MATT VINYLの各シリーズは、2003年版カラーガイドの標準色見本とは全色とも色相が異なります。
- 上記の#5600 OPSの耐候性は、輸出仕様インキについてのデータです。
  国内要因期の耐候性（特に黄～赤系）は輸出用よりも優れています。
  「一覧表3」をご参照下さい。
- このページのインキは全て輸出用インキです。
  国内では販売しておりません。
- ESTER-G及びESTER-Mは廃止させて頂きました。

参考

「耐候性一覧表」のご利用に際して

TEL 03-3907-3161
FAX 03-3907-9988