

一般

溶剤型インキと希釈溶剤の適性表

インキ名	溶剤名										
	ケトン系				グリコールエステル系		グリコールエーテル系			炭化水素系	
	ビニール	PC	EXG	NSP	テترونPET	VAC	スチロール	エピライト	#1～ #4	#150～ #250	Qセット
標準型ビニール H型ハーフトーン	◎	○	△	○	×	×	×	×	×	×	×
#3500 EXG	○	○	◎	○	×	×	×	×	×	×	×
#100 スーパーグロス	△	○	△	△	△	◎	×	×	×	×	×
#200 Qセット	▲	▲	×	▲	×	×	×	×	×	△	◎
#5600 OPS	△	△	×	△	×	×	×	×	×	◎	×
#600 VACカラー	▲	▲	△	▲	△	◎	×	×	○	×	×
#700 SP	◎	◎	△	○	×	×	×	×	×	×	×
#7000 NSP	◎	○	△	◎	×	×	×	×	×	×	×
#800 PAS	▲	▲	▲	▲	▲	▲	◎/△	△	▲/◎	▲	×
#8000 PC	▲	◎	▲	○	▲	▲	×	×	×	×	×
#8100 SNAP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	○	△	◎	▲	×
#9000 PET #9100 PL PET	△	○	△	○	◎	×	×	×	×	×	×
#1000 エピライト	×	×	△	×	×	×	○	◎	○	×	×
#2000 AP APG	△	○	×	○	◎	×	×	×	×	△	×
#2500 遅乾性MIG-N	△	◎	×	○	◎	×	×	×	×	△	×
#3100 FM	○	◎	×	○	×	×	×	×	×	×	×
#9300 HIPET	△	○	×	○	◎/▲	×	×	×	×	×	×

記号の見方

- ：各シリーズインキの推薦希釈溶剤
- ：使用しても問題のない溶剤
- △：特定の条件の元では使用可能な溶剤
- ▲：素材を侵しクラックが発生する為、使用が制限される溶剤
- ×：インキを溶解しない為、又はその他の理由で使用出来ない溶剤

注)

- /▲などと表示しているのは、被印刷素材により推薦溶剤が変わることを示しています。詳しくは各インキのテクニカルインフォメーションをご参照下さい。
- 各希釈溶剤に、速乾溶剤、標準溶剤、遅乾溶剤、リターダーの設定があります。
 - #1～#4：#1速乾、#2標準、#3遅乾、#4リターダー
 - #150～#250：#150速乾、#170標準、#200遅乾、#250リターダー