

性質・性能

## 透明色インキの耐候性

透明色インキの耐候性の目安は、次のとおりです。

色名	耐候性
透明青黄	7
透明黄（赤黄）	6
透明赤	7
透明紅（マゼンタ）	6
透明ブルー（シアン）	7-8
透明グリーン	7-8
透明黒	7-8

- 8級
  - 極めて優秀
  - 屋外曝露2年以上（2～3年）
- 7級
  - 優秀
  - 屋外曝露2年以下（1～2年）
- 6級
  - 良好
  - 屋外曝露1年以下（6ヶ月～1年）
- 5級
  - ほぼ良好
  - 屋外曝露6ヶ月以下（4～6ヶ月）

## 注意事項

- 耐候性は、被印刷素材や印刷条件等の要因に大きく影響されます。  
上記の等級はあくまで参考値とお考え下さい。
- 上記の耐候性目安は、[9100PLシリーズ PETインキ](#)、[8100シリーズ SNAPインキ](#)、[3100シリーズ FMインキ](#)等の溶剤型インキに共通して適用されます。
- H型ハーフトーンインキの耐候性については、[こちら](#)をご参照下さい。